

2. PINTURAS PARA COQUILLAS

Ver las tablas siguientes con las listas de productos.

2.1 PINTURAS AISLANTES

NOMBRE	CARACTERISTICAS
DYCOTE 6	"Para coquilla a gravedad; muy granulada; para piezas sencillas;" acabado medio.
DYCOTE 34	"Para coquilla a gravedad; granulada; acabado bueno a medio;" para secciones delgadas y superficie plana grande.
DYCOTE 39	"Para coquilla a gravedad; muy fina; da un acabado brillante," para secciones media o gruesas.
DYCOTE 32	"Para las coquillas de baja presión; fina; muy buen acabado;" contiene Oxidos de Hierro.
DYCOTE 120 BN	Para coquilla a gravedad, laminación. De larga duración, a base de Nitruro de Boro. Para superficies planas y tiempos de colada largos. Muy buen acabado.
DYCOTE G 787	"Para coquilla y baja presión; muy fina; muy buen acabado; se puede " aplicar a 500 °C.
DYCOTE 140	"Para las mazarotas en coquilla a gravedad; fina; muy aislante; acabado " medio a bueno.

2.2 PINTURAS CONDUCTORAS

NOMBRE	CARACTERISTICAS
DYCOTE 11	"Para coquilla a gravedad; apropiada para todos los usos;" Contiene grafito semi-coloidal.

2.3 PINTURAS SEMI-AISLANTES O NEUTRAS

NOMBRE	CARACTERISTICAS
DYCOTE 36	"Para coquilla a gravedad; piezas complicadas"
DYCOTE R 87 (Antes PYROSTAN R 87)	"Para primera capa en baja presión; neutra; muy fina"